

МЕТАСКРЕТЕ M-Flex 40 MS

Однокомпонентный эластичный влагостойкий клей-герметик на основе MS-полимера.



ОПИСАНИЕ

МЕТАСКРЕТЕ M-Flex 40 MS-готовый к применению однокомпонентный полиуретановый влагостойкий герметик, обладающий большой эластичностью. **МЕТАСКРЕТЕ M-Flex 40 MS** имеет отличную адгезию к бетону и металлу, большую прочность на разрыв, а также способность к восстановлению после деформации.

МЕТАСКРЕТЕ M-Flex 40 MS обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и стойкостью к пресной, известковой, соленой и загрязненной воде, а также, к растворам солей и нейтральных чистящих средств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для получения эластичных и герметичных клеевых соединений. Имеет отличную адгезию к различным основаниям, и не требует предварительного нанесения грунтовки.

Обладает высокой атмосферостойкостью и стойкостью к УФ-излучению.

РАСХОД

Расход **МЕТАСКРЕТЕ M-Flex 40 MS** зависит от ширины шва и глубины его заполнения. Для заполнения шва 10x10 мм расход составляет 100 мл на погонный метр шва.

УПАКОВКА

МЕТАСКРЕТЕ M-Flex 40 MS поставляется в мягких тубах по 600 мл.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхности, на которые наносится герметик, следует очистить от грязи, пыли, жира, незакрепленных частиц, остатков цементного раствора и т.п. При работах в зимнее время, следует очистить поверхность от наледи и инея. Возможно нанесение герметика как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. **Недопустимо нанесение герметика во время дождя и снега!**

НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА

МЕТАСКРЕТЕ M-Flex 40 MS наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя, шприца, кисти или специального пистолета для нанесения герметиков.



МЕТАКРИТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шаблонов или шпателя. Для получения аккуратного шва рекомендуется защитить лицевые кромки конструкций липкими лентами. После нанесения герметика ленты следует удалить. **METACRETE M-Flex 40 MS** не должен подвергаться воздействию дождя или воды в течение первых двух часов после нанесения.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения **METACRETE M-Flex 40 MS** составляет 12 месяцев от даты производства. **METACRETE M-Flex 40 MS** необходимо хранить в заводской упаковке, в сухом помещении, при температуре от +5°C до +35°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранение после вскрытия заводской упаковки не допускается.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Для очистки инструмента или оборудования используйте растворители сольвент или ацетон.

МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать контакта **METACRETE M-Flex 40 MS** с глазами и кожей. При контакте с глазами и кожей немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. Не допускать попадания в канализационные трубы. При работе с продуктом использовать защитные перчатки.

Версия описания: **октябрь 2023 г.**

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕТАКРИТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Основа:	Однокомпонентный МС-полимер
Плотность, г/см ³ :	Около 1.5
Температура применения (температура основания):	от +1°C до +50°C
Время образования пленки, мин:	От 10 до 25 мин
Скорость отверждения	≥ 3мм/сутки
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ	
Удлинение до разрыва, %:	450%
Возможность подвижки швов, %:	25%
Твердость по Шору А	33
Усадка, %:	≤ 3%
E100, МПа	0,56
Температура эксплуатации:	От -50°C до +90°C
Прочностные характеристики при разрыве, МПа	≥ 1,3