

МЕТАКРИТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

METACRETE Torkret 30

Сухая строительная смесь для набрызг-бетона

Быстроотвердевающая высокопрочная торкремт-смесь для «сухого» и «мокрого» способов нанесения.

Максимальная толщина нанесения до 130 мм.

РАСХОД

Для приготовления 1м³ раствора необходимо 1900 кг сухой смеси.

В зависимости от способа торкремтирования, выход растворной смеси может меняться.



ОПИСАНИЕ

METACRETE Torkret 30 представляет собой готовую к применению сухую смесь с максимальной крупностью заполнителя 3 мм. При смешивании с водой образует высокопрочный безусадочный тиксотропную растворную смесь. **METACRETE Torkret 30** обладает высокими показателями по водонепроницаемости и морозостойкости. Устойчив к воздействию внешних нагрузок и образованию трещин.

Не содержит хлоридов и металлических заполнителей!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Восстановление защитного слоя бетона;
- Устранение дефектов строительства бетонных конструкций;
- Гидроизоляция гидротехнических сооружений;
- Крепление скальных стен и откосов;
- Усиление бетонных конструкций;
- Ремонт железнодорожных и автомобильных туннелей;
- Ремонт повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, износом и чрезмерной нагрузкой.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание очистить от масел, жиров, краски, грязи и пыли. Ослабленные участки разрушенного бетона, цементное молочко удалить легким перфоратором или водопескоструйной установкой до прочного основания.

Поверхности необходимо придать шероховатую фактуру (2–3 мм) для лучшего сцепления торкремта с основанием.

Оголенную арматуру тщательно очистить от ржавчины и обработать антикоррозионным составом. Бетон вокруг оголенной арматуры вскрыть и удалить на глубину не менее 20

МЕТАКРИТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

мм. Не допускается наличие активных протечек ремонтируемой поверхности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА

В каждом конкретном случае точный расход воды подбирается методом пробного замеса небольшого количества раствора и его проблемным нанесением на специальный щит, установленный у торкретируемой поверхности. При выходе из сопла торкретный раствор должен иметь форму факела, поверхность торкрета – жирный блеск.

Недостаток воды приводит к появлению на поверхности торкрета сухих пятен и полос, избыток – омылению смеси.

Расход воды может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха.

НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА

Нанесение можно производить как сухим, так и мокрым способом.

Поверхность торкретируют послойно. Максимальная толщина нанесения торкретного покрытия за один слой - 130 мм.

Торкретирование ведут горизонтальными полосами. При нанесении первого слоя сопло должно находиться на расстоянии 1-1,5 м от торкретируемой поверхности, каждого последующего слоя на расстоянии 0,6 – 0,8 м.

Каждый последующий слой следует наносить не ранее чем через 30 минут на стены и через 60 минут на свод после укладки предыдущего слоя.

УХОД

После нанесения в период схватывания и твердения (первые 24 часа) все открытые поверхности нанесенной смеси необходимо

защитить от потери влаги, механических повреждений, замораживания, химического воздействия. Торкретное покрытие через 8 часов после нанесения необходимо увлажнять в течение суток распылением воды (каждые 6 часов).

УПАКОВКА

МЕТАСРЕТЕ Torkret 30 выпускается во влагозащищенных мешках по 25 кг и МКР по 1000 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Разрешается транспортировка всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта. Срок годности, при соблюдении хранения в нераскрытой упаковке, сухом помещении и температуре не ниже +5°C составляет 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте попадания сухой смеси внутрь организма, при работе используйте средства индивидуальной защиты, так как попадание смеси на чувствительную кожу и слизистую оболочку глаз может вызывать раздражение.

При попадании смеси на слизистую оболочку глаз, необходимо тщательно промыть глаза теплой водой, после чего обратиться к врачу. При попадании внутрь также необходимо обратиться к врачу.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Версия описания: октябрь 2023 г.

МЕТАКРИТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Цвет:	серый	
Максимальная крупность заполнителя (мм):	3,0	
Насыпная плотность сухой смеси, кг/м ³ :	1450 ± 50	
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +20°C и относительной влажности 50%)		
Количество воды затворения:	4,0–4,5 л на 25 кг мешок смеси, 16,0–18,0% воды на 100 частей METACRETE Torkret 30	
Консистенция растворной смеси:	пластичная	
Плотность растворной смеси (кг/м ³):	2050 ± 50	
Удобоукладываемость смеси, Рк, мм	130–180	
Температура применения:	от +5°C до +30°C	
Сохраняемость удобоукладываемости, мин, не менее	40	
Отскок, %	менее 8	
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (17,0 % воды затворения, Т= +20°C)		
Характеристики	Нормативные показатели согласно СТО 52797373-002-2022	Фактические показатели*
Прочность на сжатие (МПа), не менее: через 24 часа	10,0	14,4
через 28 суток	30,0	39,5
Прочность на растяжение при изгибе (МПа), не менее: через 24 часа	3,0	4,1
через 28 суток	4,5	6,7
Адгезия к бетону (МПа), не менее: через 28 суток	1,5	1,8
Марка по морозостойкости (для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий), не ниже:	F ₁ 300	F ₁ 400
Марка по водонепроницаемости, не ниже	≥ W 12	W 12

*согласно усредненным данным за год