

METACRETE Hydrofob O

Гидрофобизатор

Гидрофобизатор кремнийорганический глубокого проникновения на основе органического растворителя.



ОПИСАНИЕ

METACRETE Hydrofob O представляет собой готовый к применению кремнийорганический состав на органическом растворителе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для придания водо-грязеотталкивающих свойств кирпичу, бетону, штукатурке, пенобетону, шиферу, дереву, искусственному и натуральному камню и другим строительным материалам:

- не снижает паропроницаемости и не изменяет внешний вид обработанного материала;
- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 20 мм;

- допускается нанесение на влажную поверхность;
- срок службы покрытия более 10 лет;
- подходит для обработки внутренних и наружных поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- не изменяет внешнего вида материала, его паро- и воздухопроницаемость;
- придает материалу водоотталкивающие свойства, сокращает капиллярное водопоглощение;
- увеличивает морозостойкость;
- препятствует загрязнению и появлению грибковых образований и высолов;
- имеет стойкость к агрессивным средам (сульфатам и хлоридам).

УПАКОВКА

METACRETE Hydrofob O выпускается в канистрах по 20 и 30 кг, IBC-контейнеры 1000 кг.

РАСХОД

Для обработки 1 м² бетонной поверхности необходимо 170-300 г/м², при однократном нанесении (в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности).

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно быть чистым, без пыли и масел, без высолов и старых декоративных и окрасочных покрытий.

МЕТАКРИТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением гидрофобизатора необходимо провести предварительную обработку поверхности.

Неокрашенные поверхности:

- поверхность очистить от грязи, пыли и жирных пятен;
- гладкую поверхность ошкурить или обработать пескоструйным способом;
- деревянную поверхность предварительно ошкурить.

При наличии грибков и плесени поверхность обработать антисептическими составами, затем чистой водой и просушить.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением следует перемешать. Гидрофобизатор наносят на основание тонким слоем при помощи кисти или валика, не допуская скопления жидкости. Он высыхает в течении 4-6 часов (в зависимости от температурно-влажностных условий), после чего можно выполнять дальнейшие работы.

После высыхания покрытия основание следует проверить на впитывающую способность и при необходимости обработать повторно. Инструменты сразу после использования следует вымыть водой. Засохший материал можно удалить только растворителем. Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от -20 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха ≤80%.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Разрешается транспортировка всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта при температуре от -20 °С до +30 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнители работ должны быть обеспечены: спецодеждой, респираторами, резиновыми перчатками, защитными очками. Не допускать попадания продукта на кожу, в глаза, органы дыхания.

В случае попадания смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

ВАЖНО! Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

ОСОБЕННОСТИ

- Обладает характерным запахом органического растворителя, в связи с чем, не рекомендован для внутренних работ
- допускается нанесение на влажную поверхность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет жидкости	прозрачный
Состав	Гидрофобизирующая жидкость
Глубина проникновения, мм	до 20
Расход, л	1 на 3-5 м ²
Время использования, мин.	60-90
Время высыхания, час	24
Температура выполнения работ, °С	от -20 до +30
Плотность, г/см ³	0,7-0,9

МЕТАКРИТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВАЖНО! Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Версия описания: Октябрь 2023

Тел.: +7 (495) 741 85 01
sales@metacrete.ru
www.metacrete.ru

ООО «Метакрит»
111141, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Плеханова д. 7

ИНН 7720329610
КПП 772001001
ОГРН 1167746090412