

METACRETE P-Coat Primer

Однокомпонентная универсальная грунтовка

Однокомпонентная универсальная грунтовка глубокого проникновения на основе полиакрилата для всех видов минеральных поверхностей.



Грунтовка **METACRETE P-Coat Primer** предназначена для грунтования бетонных и железобетонных, и других неметаллических поверхностей при окраске транспортных сооружений, жилых и производственных зданий. Может быть использована для создания грунтовочного слоя перед нанесением финишного покрытия **METACRETE P-Coat 15**.

Повышает адгезию следующих слоев в системе покрытий, а также сокращает расход финишного слоя краски.

Отлично сочетается с любыми типами грунтовок и финишных лакокрасочных материалов, в том числе с материалами на органиче-

ской основе. Пожаро-взрывобезопасная. Не содержит токсичных компонентов.

УПАКОВКА

METACRETE P-Coat Primer поставляется в пластиковых ведрах по 10 или 20 кг.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность перед грунтованием должна быть сухой: на окрашиваемой поверхности не должно быть пленочной влаги, на ощупь поверхность должна быть сухой.

Меловые поверхности очищают до полного удаления мела или извести. Непрочно держащееся старое покрытие должно быть полностью удалено, в том числе и цементное молоко.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать, избегая образования пены. Температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна быть не ниже +5°C. Температура поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80%.

Свежеуложенные основания можно грунтовать после полного схватывания, не ранее чем через две недели при температуре выше +5°C и относительной влажности не выше 80%. Нельзя наносить грунтовку на поверхность при возможности дождя или ночных заморозков в течение последующих 24 ча-

МЕТАКРИТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

сов. Нанесение возможно кистью или распылением в один или два слоя до достижения требуемого эффекта.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

По окончании работ инструмент необходимо сразу промыть водой с мылом до высыхания грунтовки.

ХРАНЕНИЕ

Грунтовка должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже +5°C
Грунтовка **METACRETE P-Coat Primer** должна содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Упаковка должна быть плотно закрыта. Не допускать замораживания при транспортировке и хранении.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

METACRETE P-Coat Primer не относится к опасным веществам в соответствии с классификацией смесей.

При нанесении рекомендуется использовать защитные очки и перчатки и соблюдать стандартные меры предосторожности при работе со строительными материалами, содержащие химические компоненты.

При применении материала в закрытом помещении необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию.

Версия описания: сентябрь 2023

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

МЕТАКРИТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ P-CoatPrimer	
Внешний вид:	жидкая дисперсия
Цвет:	бесцветная
Плотность, не менее, г/см ³	1,0
Условная вязкость при температуре 20±2°C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее, сек	10
Водостойкость, статическое воздействие воды не менее 12 часов при T= 20°C	стойко
Растворитель	вода
Температура применения:	от +5°C до +30°C
Расход, г/м ²	100-150
Время полной полимеризации, при +20°C, сут.	7

Время высыхания при относительной влажности 65%				
Температура поверхности, °C	5	10	20	30
До нанесения следующего слоя, ч	24	12	1	0,5
Время полной полимеризации, сут.	12	9	7	5